

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



МАТЕРИАЛЫ



ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ



СУДОСТРОЕНИЕ



СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАВЫ



ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

PRIMER PU 50+ SPEED

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Однокомпонентная, гигроскопичная, не содержащая воды, растворителей и пластификаторов, без запаха, гипоаллергенная, быстротвердеющая полиуретановая грунтовка с низкой вязкостью, с низким содержанием летучих органических соединений и отличной проникающей способностью. PRIMER PU 50+ SPEED рекомендуется для гидроизоляции впитывающих, ненагреваемых цементных оснований с остаточной влажностью до 5%. Подходит для укрепления и обеспыливания сухих впитывающих оснований, в том числе с подогревом, поверхностей с интенсивным движением или рыхлых и не достаточно прочных оснований. Последующее приклеивание напольных покрытий возможно с помощью полиуретановых, эпоксидных или силиановых клеев. PRIMER PU 50+ SPEED является продуктом с низким содержанием летучих органических соединений и классифицируется EC1 немецким органом по сертификации GEV.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью валика



Нанесение
С помощью кисти



Подходит для использования в помещении



Подходит для полов с подогревом
Только для обеспыливания и упрочнения



Подходит для мебели на коелсах



Время высыхания
25 - 50 минут



Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Внешний вид
Жидкость



Цвет
Коричневый



Химическая основа
Полиуретановая смола



Расход
100-200 г/м² для обеспыливания и упрочнения
200-400 г/м² для создания паробарьера



Температура применения
+10 - +30 °C



Разбавитель
Eco Thinner



Очистка
Solvente CH500 (пока продукт не высох)

СЕРТИФИКАТЫ



Продукт с низким содержанием летучих органических соединений, сертифицированный немецким GEV



Продукт с очень низким содержанием летучих органических соединений (постановление Франции № 2011-321 от 23.03.2011)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть без дефектов, ровным, сухим, очищенным от грязи и пыли. В случае необходимости трещины или щели могут быть отремонтированы с помощью SIGEPOX. Если основание имеет слабовпитывающий тонкий верхний слой, при этом основания масса под ним сильно впитывающая, рыхлая, недостаточно прочная, то необходимо отшлифовать верхний слой или сделать шероховатым, чтобы обеспечить нормальное проникновение PU 50+ Speed. Цементные и кальце-сульфатные стяжки должны быть отшлифованы зерном P16 и тщательно обеспылены.

Обеспыливание или упрочнение: в зависимости от задачи, качества и впитывающей способности основания нанесите равномерно один или два слоя продукта в чистом или разбавленном (при нанесении первого слоя) до 10% специальным разбавителем ECO THINNER (при необходимости можно использовать DILUENTE PU, см. соответствующие технические спецификации). При работе на основаниях с подогревом расход не должен превышать 100 г/м², для чего рекомендуется использовать короткошерстный валик.

Гидроизоляционная обработка при остаточной влажности: основание должно быть изготовлено из материалов, не чувствительных к влаге; нельзя проводить гидроизоляционную обработку на основаниях с подогревом, а также на ангидритовых или гипсовых основаниях. Допускается проводить гидроизоляционную обработку необогреваемых цементных стяжек с остаточной влажностью до 5% CM. Нанести валиком или кистью первый слой чистого или разбавленного до 10% ECO THINNER в соответствии с впитывающей способностью основания, (при необходимости можно использовать DILUENTE PU, см. соответствующие технические листы). После полного высыхания нанесите второй перекрестный слой и, при необходимости, третий слой PRIMER PU 50+ SPEED для насыщения поверхности. Продукт должен полностью затвердеть перед дальнейшим использованием. Последующее приклеивание к загрунтованной поверхности возможно только с помощью полиуретановых, эпоксидных или силиановых клеев. Приклеивание с помощью двухкомпонентных эпоксидных или полиуретановых клеев должно быть выполнено в течение 36/48 часов для достижения оптимальной адгезии. Если приклеивание покрытия планирует позже указанного времени рекомендуется нанести сухой кварцевый песок подходящего размера (0,5-1 мм) на последний слой PRIMER PU 50+ SPEED, пока он еще свежий. Для обеспечения адгезии последующих цементных выравнивающих слоев,

на последний слой грунта, пока он еще свежий, также насыпьте большое количество сухого кварцевого песка подходящего размера зерен (0,5-1 мм). После высыхания и удаления незакрепленного песка можно наносить слой грунтовки, после которого выравнивающий состав. Минимальная толщина слоя состава должна быть не менее 3 мм при укладке деревянных полов и не менее 2 мм при укладке эластичных полов. Низкие температуры в момент нанесения PRIMER PU 50+ SPEED увеличивают время, необходимое для нанесения покрытия, окончательного отверждения и непосредственного приклеивания изделия.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукт нельзя наносить на керамические полы или гладкие гранитные поверхности, для которых необходимо использовать TRIX. После затвердевания продукт нельзя удалить никаким способом (кроме механического). На основаниях с постоянной влажностью гидроизоляционная обработка не гарантируется. Если продукт используется в разбавленном виде, перед укладкой материалов, чувствительных к наличию остатков растворителей (ПВХ, линолеум, резина и т.д.), необходимо убедиться, что растворитель полностью испарился, или рекомендуется использовать EPOPRIMER. Время высыхания указанное в спецификациях, относится к температуре окружающей среды 20°C и относительной влажности воздуха 50%.

ИНСТРУКЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ: Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия итальянского закона № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет и заменяет содержание предыдущего издания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не имеет обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.